



sikkens

Marzo 2010

WAPEX DECOR SL CLEAR

Rivestimento epossidico bicomponente, autolivellante trasparente lucido per interno

Caratteristiche del prodotto

Composizione:	A base di resina epossidica
Massa volumica (peso specifico):	1,06 g/cm ³
Condizioni di applicazione:	temperatura: 10 - 35 °C
Aspetto:	lucido – 80 gloss (60°)
Impiego:	Ideale per la protezione e decorazione di pavimentazioni di negozi, uffici, abitazioni, ... Conferisce alle pavimentazioni decorate un gradevole effetto brillante
Altre proprietà:	buona resistenza meccanica
Conservazione:	In confezioni ben chiuse. Se conservato in confezioni originali il prodotto è stabile per almeno 12 mesi in ambiente asciutto e ben riparato

Modo d'impiego

Applicazione:	Verificare preventivamente ed eliminare eventuali dislivelli delle pavimentazioni E' preferibile prevedere l'applicazione di due strati in particolare quando si devono realizzare effetti con l'annegamento di elementi di varia natura. Stendere il prodotto per colata e distribuirlo in modo uniforme con spatola metallica. Trascorsi 5 - 15 minuti dall'applicazione (dato variabile a seconda delle condizioni di applicazione e della temperatura ambientale), vaporizzare alcol etilico incolore mediante spruzzino appropriato (consigliabile modello con ugello metallico) al fine di eliminare eventuali bolle d'aria, inglobate in fase di miscelazione. Tali procedure vanno eseguite per la realizzazione dell'intero lavoro garantendo la continuità dell'applicazione senza interruzioni.
Diluizione:	pronto all'uso
Resa teorica:	3 L /m ² per 3 mm di spessore. La resa varia in base agli spessori applicati (1 L /m ² per ogni mm di prodotto applicato)
Essiccazione:	transitabile dopo 48 ore. L'indurimento completo si raggiunge dopo 7 giorni
Pulizia degli attrezzi:	con alcol etilico entro un'ora dalla preparazione del prodotto

Metodo di miscelazione

Rapporto di catalisi:

Componente A:	64 parti in peso
Componente B:	36 parti in peso

Miscelazione:

miscelare separatamente e manualmente i due componenti, quindi versare il Componente B nel componente A,; miscelare con cura per 5 minuti fino all'ottenimento di una completa omogeneizzazione.

dopo aver atteso 5 – 10' nebulizzare dell'alcool etilico, per favorire l'eliminazione dell'aria

ATTENZIONE: non utilizzare frusta o agitatori meccanici in fase di miscelazione dei due componenti e della miscela finale, per evitare di inglobare aria eccessiva.

Pot Life:

25 minuti. Il tempo può variare in funzione della temperatura e dell'umidità relativa durante la fase applicative; il tempo si riduce all'aumentare della temperatura stessa

Sistemi di applicazione

- Totale rimozione delle incoerenze presenti utilizzando i sistemi ritenuti più idonei.
- Rimozione di eventuali tracce di olio e grasso
- Le superfici da decorare devono essere pulite e asciutte
- Il fondo non deve essere soggetto a fenomeni di risalita di umidità
- Wapex Decor SL Clear ottenuto miscelando componente B e componente A, può essere utilizzato come rivestimento trasparente a spessore; l'applicazione deve essere effettuata tramite colata, aiutandosi con spatola in metallo per stendere meglio il prodotto sulla pavimentazione da decorare.
- Si consiglia di utilizzare spatola metallica per ottenere una superficie regolare ed un consumo uniforme.
- Dopo l'applicazione del prodotto si raccomanda di vaporizzare alcool etilico (incolore), mediante utilizzo di spruzzino appropriato, per consentire l'eliminazione dell'aria inglobata in fase di miscelazione.

Attenzione:

- Non applicare il prodotto su sottofondi umidi o soggetti a risalita di umidità
- Non diluire Wapex Decor SL Clear con diluenti, solventi o acqua
- Non modificare il rapporto di miscelazione dei componenti
- Applicare il prodotto solo all'interno
- Non utilizzare il prodotto oltre la pot life indicata

N.B. L'efficacia dei nostri sistemi deriva da ricerche di laboratorio ed esperienza pluriennale. Tuttavia non possiamo accettare nessuna responsabilità circa il risultato dell'applicazione di questi sistemi senza una preliminare analisi, poichè il risultato ultimo dipende anche da fattori fuori dal nostro controllo.

sikkens Misure di sicurezza

Wapex Decor SL Clear è nocivo ed irritante per la pelle; è indispensabile utilizzare guanti ed occhiali protettivi durante la miscelazione e la stesura del prodotto. Nel caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e ripetutamente con getto d'acqua e recarsi al pronto soccorso. Aerare sempre i locali durante la preparazione e la posa.

Sicurezza:

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Dicitura da inserire nei capitolati d'appalto e preventivi:

Rivestimento epossidico bicomponente, autolivellante trasparente lucido per interno (tipo WAPEX DECOR SL CLEAR).

Ideale per la protezione e decorazione di pavimentazioni di negozi, uffici, abitazioni, ... Conferisce alle pavimentazioni decorate un gradevole effetto brillante

Essiccazione:	transitabile dopo 36 ore. L'indurimento completo si raggiunge dopo 7 giorni
Massa volumica (peso specifico):	1,06 g/cm ³
Aspetto:	lucido – 80 gloss (60°)
